

BOLIX SG

Грунтовочный препарат под силикатные краски



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- укрепляет основание
- сводит до минимум пылеватость и делает однородной поглотительную способность основания
- предохраняет загрунтованную поверхность от вредного воздействия влаги
- предотвращает перенос загрязнения из грунтовочных слоёв и сводит до минимум возможность появления пятен
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS и на плитах из минеральной ваты

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX SG предназначен для грунтовки наружных стен здания перед нанесением силикатных красок BOLIX SZ.

Основания, на которых можно применять грунтовку:

- минеральные и силикатные тонкослойные штукатурки (в том числе утепления на минеральной вате и пенополистироле),
- цементные и цементно- известковые штукатурки,
- плотные, лишённые налётов, поверхности натурального камня,
- неоштукатуренные стены из бетона и песчано-известковых блоков,
- прочные силикатные и цементные малярные покрытия с хорошей адгезией к в/у основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Штукатурка в утеплительных системах ETICS должна быть выполнена соответственно актуальной Инструкции по утеплению BOLIX № IB/01/2001.

Поверхность неутеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от таких антиадгезионных покрытий как: пыль, жиры, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый к применению продукт. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки следует тщательно перемешать.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Наносить равномерно и однократно при помощи кисти, малярного валика или методом разбрызгивания. Краску нанести после высыхания грунта.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед началом работ все элементы, находящиеся вблизи, не предназначенные для грунтования, заслонить и защитить соответствующим образом. Особое внимание следует уделить на защиту оконного стекла, кровельных и деревянных элементов, так как загрязнения нельзя было бы удалить после высыхания.
- Свежо выполненные цементные и цементно- известковые штукатурки необходимо кондиционировать минимум 28 дней.
- Штукатурку грунтовать после её высыхания.
- Обозначить поверхность, предназначенную для грунтовки, учитывая при этом атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Во время нанесения и высыхания грунтовки поверхности защищать от действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Нанесение грунтовки путём разбрызгивания можно применять только при безветренной погоде.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после высыхания краски чистка была бы затруднительной.
- Распечатанные упаковки краски тщательно закрыть, а её содержимое использовать как можно быстрее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае непосредственного контакта с глазами обильно промыть водой и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Кисть, малярный валик или распыляющий пистолет с компрессорным агрегатом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания:


от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания:

до 80%

Плотность:

ок. 1,05 г/см³ (±10%)



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX SG

Грунтовочный препарат под силикатные краски

Цвет:

молочный, после высыхания бесцветный

Время высыхания:

мин. 24 ч

Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.: А/г/FW) – 30г/л (2010г.)

Продукт содержит макс. 30г/л LZO (VOC).

Упаковки:

5кг, 20кг

Количество упаковок на поддоне и их вес:

5кг: 108 / ок. 567 кг

20кг: 24 / ок. 504 кг

Срок годности к применению :

12 месяцев – срок годности указан на упаковке

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:ок. 0,10 ÷ 0,20 кг/м²

Расход продукта зависит от структуры основания, его поглотительной способности и способа нанесения грунтовки. Поэтому с целью точного определения расхода продукта надо провести соответствующие пробы на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп.от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ:

Водное стекло и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замечает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (ВНР). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.

**Masz pytania?**Zadzwoń!
801-650-222Napisz!
serwis@bolix.pl**BOLIX SA**Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12**Znajdź nas**www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl**BOLIX®**