



BOLIX SPN

цементная, шпатлевочный, ремонтный раствор

■ ПРИМЕНЕНИЕ:

Раствор используется для тонкослойного выравнивания и выглаживания бетонных поверхностей перед нанесением малярных слоев (силиконовая краска BOLIX SIL, силикатная краска BOLIX SZ, двухкомпонентная краска для бетона BOLIX BET). Является элементом системы ремонта балконов BOLIX RENO-BALKON

■ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:

■ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА:

В ведро с отмеряным количеством воды (200-210 мл на 1 кг раствора) следует медленно засыпать соответствующее количество порошка, мешая низкооборотной дрелью пока не получится однородная консистенция. После этого следует подождать 5 минут, еще раз перемешать и препарат готов к использованию.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА:

Основание должно быть чистым, свободным от загрязнений (как, например, грязь, пыль, жир и битум) и иметь нужное сцепление и прочность. Основание не может быть перемороженным. Перед нанесением раствора основание следует несколько раз, хорошо увлажнить. После пересыхания основания следует шпатлевать металлическим шпателем, накладывая слой ок. 2мм, максимально на один раз 5 мм. Следующий слой можно накладывать спустя 4-5 часов.

■ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ:

Следует предохранять глаза и кожу. В случае попадания препарата в глаза необходимо обильно их промыть и обратиться к врачу. Во время перерыва и после работы следует тщательно помыть руки.

■ НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Строительное ведро
- Низкооборотная дрель с насадкой для смешивания (400-500 оборотов/минуту) или миксер
- Кельма или металлический шпатель

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- Вид и цвет: серый порошок
- Объемная плотность: ок. 1,5 гр/см³
- Плотность готового раствора: ок. 1,8 гр/см³
- Время переработки: ок. 60 мин. в 20°
- Температура переработки: от 5°C до 25°C (касается воздуха, материала и основания)
- Прочность на изгибание: 10 МПа
- Прочность на сжатие: 30 МПа
- Сцепляемость с бетоном: 1 МПа

■ РАСХОД:

Расход препарата выносит 1,6 кг/м² на каждый 1мм толщины

■ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТА:

Препарат хранить в непроницаемой и неповрежденной упаковке. Хранить перед морозом и перегревом. Срок годности выносит 9 месяцев от даты продукции указанной на упаковке. Продукт хранить в месте недоступном для детей.

■ СОСТАВ:

Однокомпонентный сухой шпатлевый раствор на базе цемента модифицированного полимером.

BOLIX S.A. гарантирует надлежащее качество изделия, однако не имеет влияния на форму его применения и способ использования. BOLIX не несет ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся вышеуказанная информация подана с добрыми намерениями и в соответствии с самыми новыми достижениями в области знаний и техники применения. Представленная выше информация не может заменить профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя и не освобождает их от соблюдения инструкций строительных технологий и техники безопасности. В случае сомнений следует провести соответствующие пробы или связаться с Отделом технического обслуживания клиента BOLIX. С момента издания вышеуказанной Технической Карты все предыдущие теряют свою годность.