

BOLIX MP KA 15

Минеральная тонкослойная штукатурка, фактура «каша» («барашек»), грануляция ок.1,5 мм



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- белая
- высокая паропроницаемость – дышащая
- отличная адгезия к минеральным основаниям
- повышенная устойчивость к:
 - обрастанию водорослями и грибами
 - воздействию атмосферных факторов
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS и плитах из минеральной ваты

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX MP KA 15 – это минеральный штукатурный раствор для выполнения вручную защитных и декоративных тонкослойных штукатурок на наружных стенах как существующих, так и строящихся помещений, а также внутри помещений. Основания, на которые можно нанести штукатурку:

- утеплительные системы наружных стен зданий ETICS (на основе пенополистирола и минеральной ваты)
- минеральные основания такие, как: бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Армированный слой в утеплительных системах ETICS должен быть выполнен согласно актуальной Инструкции по Утеплению BOLIX № IV/01/2001.

Поверхность неутеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жиры, битумы, водоросли и других веществ, снижающих адгезию. Слабые и отслаивающиеся старые малярные покрытия следует удалить. Впитывающие основания (особенно из газобетона) загрунтовать грунтовочным препаратом BOLIX N. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W.

Перед нанесением минеральной штукатурки BOLIX MP KA 15 основание следует загрунтовать штукатурной грунтовкой BOLIX OP белого цвета.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Содержимое упаковки всыпать в ёмкость с отмеренным количеством чистой воды (5,50 ÷ 6,00 литров) и тщательно перемешать тихоходным смесителем до получения однородной консистенции. По истечении 10 минут снова перемешать, после чего раствор готов к применению. В каждую упаковку добавлять одинаковое количество воды. Кроме воды не добавлять к раствору других веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Штукатурный раствор распределить тонким, равномерным слоем на основании при помощи гладкой тёрки из нержавеющей стали. Избыток массы стянуть до толщины зерна коротким полутёрком из нержавеющей стали. Собранный материал после перемешивания годится для нового применения. Затем круговыми движениями при помощи пластиковой тёрки придать однородную фактуру. Пластиковую тёрку регулярно чистить шпателем от избытка раствора.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед началом малярных работ все элементы, находящиеся в близости, не предназначенные для оштукатуривания, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Свежо выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки следует кондиционировать минимум 28 дней.
- Обозначить поверхность, предназначенную для оштукатуривания, учитывая при этом атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Штукатурный раствор наносить на поверхности, являющиеся отдельной целостью, непрерывным способом, без перерывов, материалом из одной и той же производственной партии.
- Во время нанесения и высыхания штукатурного раствора поверхность защищать от действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Не орошать водой свежо нанесённый штукатурный раствор.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания штукатурки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после высыхания штукатурки чистка была бы затруднительной.
- Прежде чем отдать помещение в пользование, необходимо его проветрить до исчезновения запаха.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX MP KA 15

Минеральная тонкослойная штукатурка,
фактура «каша» («барашек»), грануляция ок.1,5 мм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт щелочной, защищать глаза и кожу. В случае контакта с глазами промыть глаза обильно водой и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходная мешалка или дрель (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями
- Длинная и короткая тёрки из нержавеющей стали
- Короткая тёрка из пластмассы для придания фактуры
- Шпатель из нержавеющей стали
- Ведро
- Самоприлипающая лента для отделения оштукатуренной поверхности от неоштукатуренной и для выполнения соединений

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и связывания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и связывания: до 80%

Плотность после размешивания с водой:

ок. 1,55 г/см³ (±10%)

Время пользования приготовленным раствором:

≤ 1,5ч

Коэффициент теплопроводности λ по PN-EN 1745:

≤ 0,47 W/(m*K) dla P=50%

≤ 0,54 W/(m*K) dla P=90%

Коэффициент диффузионного сопротивления:

≤ 15

Паропроницаемость по PN-EN ISO 7783-2:

категория V1

Абсорбция воды по EN 1062-3:

категория W2

Цвет:

белый

Время высыхания штукатурки:

мин. 24ч

Упаковки:

мешок 25 кг

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

48шт. / ок. 1200 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД

ОК. 2,0 ÷ 2,7 кг/м²

С целью точного определения расхода продукта рекомендуется провести испытания на данном основании.

ПЕРИОД СОЗРЕВАНИЯ ШТУКАТУРКИ ПЕРЕД ГРУНТОВАНИЕМ И ОКРАСКОЙ:

Название краски	Грунт	Минимальный период созревания свежо выполненной штукатурки перед грунтованием и окраской
*BOLIX AZ / AZ Complex акриловая	BOLIX N	14 дней
BOLIX SZ силикатная	BOLIX SG	4 дня
BOLIX SIL / SIL Complex / SIL-P Силиконовая	BOLIX SIG	4 дня

*не применять в утеплительных системах на базе минеральной ваты

С целью повышения прочности и уменьшения бытовых загрязнений белых минеральных штукатурок BOLIX MP рекомендуется красить их фасадными красками BOLIX.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп.от +5°C до 25°C. Защищать от сырости. Продукт хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ:

Гидравлические вяжущие, полимеры, минеральные наполнители и модифицирующие добавки.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl