

BOLIX AZ



Акриловая фасадная краска

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый для применения продукт. Упаковки непосредственно перед использованием продукта все содержимое очень тщательно перемешать тихоходным смесителем с чашеобразными лопастями или лопаточным миксером до получения однородной консистенции. В случае необходимости разбавить небольшим количеством чистой воды (при первой окраске макс. 10% объема, при второй – макс. 5% объема краски), сохранив при этом постоянные пропорции разбавления на всей окрашиваемой поверхности, являющейся отдельной целостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Краску наносить равномерно двумя слоями при помощи кисти, валика или путем разбрзгивания. Второй слой наносить после того, как высохнет первый.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Не рекомендуется применять темные цвета ($HBW < 30$) на больших, выставленных на солнце поверхностях фасада в связи с повышенной абсорбцией солнечных лучей. С целью отражения части тепловой энергии солнечного излучения и тем самым снижения температуры на поверхности фасада, для избранных цветов согласно Палитре BOLIX Spectrum 300+ (36A, 36B, 37A, 37B, 38A, 38B, 39A, 39B) рекомендуется применять краски с добавкой „cool pigmenty“.
- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залежалого снега и на основаниях, не защищенных от капиллярного всасывания.
- Перед началом малярных работ все элементы, находящиеся в proximity, не предназначенные для окрашивания, заслонить и защитить соответствующим образом.
- Обозначить поверхность, предназначенную для окраски, учитывая при этом атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Красить поверхности, являющиеся отдельной целостью, непрерывным способом, не допуская до высыхания краски. Применять краску из одной производственной партии.
- Во время нанесения и высыхания краски поверхности защищать от действия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Окрашивание соседних поверхностей с разной наружной фактурой может привести к оптическому эффекту разных оттенков краски.
- Нанесение краски путем разбрзгивания можно применять только при безветренной погоде.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания краски.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, так как после высыхания краски чистка была бы затруднительной.
- Распечатанные упаковки краски тщательно закрыть, а его содержимое использовать как можно быстрее.
- Цвет высушенного покрытия может отличаться от цвета образца, что может быть вызвано: фактурой окрашиваемой поверхности, толщиной и количеством нанесенных слоев, а также тепловлажностными условиями во время нанесения и высыхания. Перед приступлением к окраске следует провести пробное

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- высокая стабильность цветов
- повышенная устойчивость к:
 - обрастанию водорослями и грибками
 - воздействию атмосферных факторов
 - УФ-излучению – содержит «УФ абсорберы»
 - высолы – имеет систему блокировки ионов кальция, так наз. «блокаторы высолов»
- богатая цветовая гамма
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

Акриловая краска BOLIX AZ предназначена для выполнения декоративных, реновационных и консервационных малярных покрытий. Отлично годится для первой и реновационной покраски. Виды окрашиваемого основания:

- минеральные и акриловые тонкослойные штукатурки (в том числе утепления на пенополистироле),
- цементные и цементно-известковые штукатурки,
- неоштукатуренные стены из бетона, кирпича, керамических или силикатных пустотелых блоков,
- прочные малярные покрытия с хорошей адгезией к в/у основаниям.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Свежо выполненные тонкослойные и традиционные штукатурки можно красить после соответствующего времени кондиционирования:

- минеральные штукатурки BOLIX MP – мин. 14 дней,,
- акриловые тонкослойные штукатурки BOLIX – после высыхания штукатурного покрытия,
- цементные и цементно-известковые штукатурки – мин. 28 дней і. Основание должно быть несущим, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жиры, битумы, водоросли и и другие вещества, снижающие адгезию. Небольшие неровности основания выровнять kleевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклевкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W.

Перед нанесением краски основание загрунтовать препаратом BOLIX N.

	Masz pytania?
	Zadzwoni!
	801-650-222
	Napisz!
	serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleodeplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl



BOLIX AZ

Акриловая фасадная краска

окрашивание для определения соответствия между цветом майярного покрытия и ожидаемым цветом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать загрязнения кожи и глаз. В случае попадания в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Во время окрашивания гидродинамическим агрегатом применять средства по личной безопасности и охране - «правила по безопасности и охране труда» - ВНР. Не вдыхать распыленный аэрозоль. Работу выполнять без помощи посторонних некомпетентных лиц.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходный смеситель/дрель (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями или лопаточный миксер ,
- Кисть, майярный валик или майярный агрегат

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и созревания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и созревания:

от 30 до 80%

pH:

ок. 8,5

Объёмная плотность базовых красок:

база 30: ок.1,40 кг/дм³

база 20: ок.1,40 кг/дм³

база 00: ок. 1,35 кг/дм³

Колористика:

Цветовая палитра BOLIX SPEKTRUM 300+

Другие цвета на заказ по образцу заказчика

Блеск по PN-EN 1062-1:

мат - G₃

Толщина слоя по PN-EN 1062-1:

100 < E₃ ≤ 200 μm

Величина зерна по PN-EN 1062-1:

<100 μm - S₁ (мелкие)

Коэффициент проницаемости водяного пара по PN-EN 1062-1:

≥ 50 g/(m²d)

средний - 15 < V₁ ≤ 150 g/(m²d)

Уравновешивает диффузионное сопротивление по PN-EN 1062-1: ≤ 0,06 m

Проницаемость воды по

PN-EN 1062-1:

≤ 0,08 kg/(m²h^{0,5})

маленький - W₃ ≤ 0,1 kg/(m²h^{0,5})

Укрывание трещин по PN-EN 1062-1:

A₀

Проницаемость двуокиси углерода по PN-EN 1062-1:

C₁ < 5 g/(m²d)

Сопротивление покрытия нормированному скоблению по PN-C-81913:

>6000 cykli

Время поверхностного высыхания покрытия краски:

мин. 24

Время достижения полного сопротивления скоблению по N-C-81913:

мин. 28 дней

Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.:) A/c/FW – 40 г/л (2010г.)

Подукт содержит макс. 40 г/л LZO (VOC).

Упаковки:

вёдра: 5л, 10л, 18л

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

вёдра 80 : ок. 560 кг (база 30,20); ок. 540 кг (база 00);

вёдра 10л: 44 : ок. 616 кг (база 30,20); ок. 594 кг (база 00);

вёдра 18л: 24 : ок. 605 кг (база 30,20); ок 583 кг (база 00);

Срок годности к применению:

24 месяца – срок годности указан на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД

■ 0,18 – 0,25 л/м² – гладкое, не впитывающее основание при двукратной покраске.

■ 0,30 – 0,40 л/м² – шёрсткое основание (напр.структурные штукатурки BOLIX) при двукратной покраске

Расход зависит от ровности, впитывающей способности и шёрсткости основания. С целью точного определения расхода продукта рекомендуется провести пробы на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп.от +5°C до 25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Продукт хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ:

Акриловые водные дисперсии, наполнители, модифицирующие средства, пигменты и биоцидные добавки.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (ВНР). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel.33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleodeplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®