

# BOLIX US

## Универсальный клеевой раствор с добавкой армирующих микроволокон для выполнения армированного слоя (затопления сетки) и приклеивания пенополистирольных плит

### **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:**

- армирован микроволокнами – повышенная устойчивость к образованию трещин и царапин,
- очень высокая адгезия к минеральному основанию и пенополистиролу,
- паропроницаемый,
- приспособлен к выполнению утеплений пассивных и энергосберегающих зданий с толщиной плит EPS до 50 см,
- является элементом ремонтных систем по утеплению наружных стен, в том числе выполнения «утепление на утеплении», охваченного Технической Рекомендацией ITB,
- для пенополистирольных плит EPS, графитовых и XPS

### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:**

BOLIX US – это клеевой раствор для затопления сетки в армированном слое в утеплительных системах наружных стен зданий ETICS, а также для приклеивания пенополистирольных плит к типичным минеральным основаниям таким, как: бетон, кирпичные стены, цементные и цементно-известковые штукатурки и т.п.

Применяется также для сглаживания небольших неровностей минеральных оснований (до 5мм) и их выглаживания перед нанесением красок и тонкослойных штукатурок.

### **ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:**

#### Перед монтажом пенополистирольных плит:

Основание должно быть несущим, ровным, сухим, очищенным от таких антиадгезионных покрытий, как: пыль, жир, битумы, водоросли и других веществ, уменьшающих адгезию. Основания со слабой адгезией такие, как: слабые штукатурки, отслаивающиеся малярные покрытия, несвязанные частицы кладки необходимо удалить. Впитывающие основания (особенно из газобетона) загрунтовать грунтовочным препаратом BOLIX N. Гладкие поверхности загрунтовать препаратом BOLIX BETOGRUNT. В случае бетонных оснований, выполняемых в опалубках, основание следует:

- тщательно очистить твёрдыми щётками,
- всю поверхность обеспылить, удаляя пыль и свободные, не связанные с основанием частицы,
- загрунтовать препаратом BOLIX BETOGRUNT

Крупные неровности и убытки выровнять раствором BOLIX W или BOLIX WB (бетонные основания). Перед приступлением к приклеиванию пенополистирольных плит на слабых основаниях или основаниях с неизвестными свойствами следует выполнить пробу на адгезию. На фасаде, в нескольких местах приклейте образцы фасадного пенополистирола TR 100 размером 5x10x10 см см и через мин. 3 дня оторвать их вручную. Несущая способность достаточна, если разрыв происходит в слое пенополистирола. В противном случае основание необходимо приспособить, например, шлифованием, удалением слабых слоёв, грунтованием и вновь выполнить пробу на адгезию.

Перед утеплением зданий из крупногабаритных плит рекомендуется провести оценку состояния крепления фактурных плит.

#### Перед выполнением армированного слоя:

Через мин.48ч после приклеивания пенополистирольные плиты прикрепить механическими соединителями (соответственно проекту по утеплению), затем отшлифовать крупнозернистой наждачной бумагой или тёркой для пенополистирола и тщательно обеспылить. Тарелки соединителей зашпаклевать. Закрепить в клеевом растворе BOLIX US угловые оконные рейки, дилатационные профили, «диагональные» сетки в оконных и дверных проёмах и т.п.

и оставить до высыхания. Поверхность приклеенных пенополистирольных плит должна быть ровной и сплошной. Щели между плитами по всей толщине утепления заполнить пенополистиролом или низкоупругой полиуретановой пеной BOLIX PM-L или BOLIX ZP.

#### **ВНИМАНИЕ:**

*Если на поверхности пенополистирольных плит появится пылящий налёт или если пенополистирольные плиты подвергаются действию солнечных лучей более 7 дней, в таком случае следует их тщательно прошлифовать и обеспылить.*

#### Подготовка плит XPS перед приклеиванием

Гладкие плиты XPS прошлифовать и старательно обеспылить. Рифлёные плиты не требуют такой подготовки.

### **ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:**

Содержимое упаковки всыпать в ёмкость с отмеренным количеством чистой воды (5,5 ÷ 6,0 литров) и тщательно перемешать тихоходным смесителем до получения однородной консистенции. Через 5 минут вновь перемешать, раствор готов к применению. В каждую упаковку добавлять одинаковое количество воды. Кроме воды не добавлять никаких других веществ.

### **ПРИМЕНЕНИЕ:**

#### Монтаж пенополистирольных плит:

##### - «полосато-точечное» kleenie

Приготовленный клеевой раствор нанести на пенополистирольную плиту «полосато-точечным» методом, то есть полосами шириной 3-6 см размещёнными по периметру плит, а на остальной поверхности равномерно и симметрично размещёнными «пышками» в количестве не менее трёх. После нанесения раствора плиту немедленно приложить к стене в предвиденном для этого месте и прижать тёркой до получения ровной поверхности с ранее приклеенными плитами. Правильно нанесённый клеевой раствор после дожима к основанию должен обеспечивать мин.40% эффективной поверхности kleenia, а толщина слоя клея не должна превышать 10 мм.



**BOLIX SA**  
Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel.33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**  
[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixa](http://www.facebook.com/bolixa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)

# BOLIX US

## Универсальный клеевой раствор с добавкой армирующих микроволокон для выполнения армированного слоя (затопления сетки) и приклеивания пенополистирольных плит

### - приклеивание «на гребень»

В случае ровных и гладких оснований термоизоляционные плиты можно клеить так наз. методом «на гребень» при помощи зубчатой тёрки (зубья 10-12мм). После нанесения раствора плиту немедленно приложить к стене в предвиденном для этого месте и прижать тёркой до получения ровной поверхности с раннее приклеенными плитами.

Пенополистирол приклеивать, сохраняя чередующуюся систему плит (систему шахматной доски).

### **Выполнение армированного слоя:**

Готовый клеевой раствор нанести непрерывным слоем толщиной ок. 3-4 мм при помощи зубчатой тёрки (зубья 8-10 мм), после чего затопить сетку из стеклянного волокна таким образом, чтобы была она равномерна напряжена и полностью затоплена в растворе. Соседние полосы сетки укладывать по вертикали или горизонтали на закладку не менее 10 см.

Поверхность армированного слоя должна быть гладкой и ровной, а сетка должна быть невидимой. В противном случае нанести другой тонкий слой клеевого раствора (толщиной ок.1мм), с целью полного выравнивания и разглаживания его поверхности. Толщина армированного слоя должна составлять от 3 до 5 мм.

В областях, подвергаемых механическим повреждениям, (особенно цокольные районы и первые этажи) рекомендуется применять два слоя сеток, расположенных перпендикулярно по отношению друг к другу. Допускается применение в первом слое «броневой сетки» BOLIX HD 335/P, которую надо укладывать «настык» без закладок.. «Броневая сетка» не загибается в оконных углах и проёмах. Затопление очередной сетки выполнять после вступительного высыхания предыдущего слоя. Толщина армированного слоя в этом решении должна составлять 4-6 мм.

### **ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:**

- Не применять на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Перед началом работ такие элементы, как окна, двери, парапеты следует заслонить и соответственно защитить.
- Новые выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки кондиционировать мин. 28 дней.
- Обозначить поверхность, предназначенную для утепления, учитывая атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- Перед приклеиванием термоизоляции следует найти все инсталляции, проходящие по фасаду или в proximity, чтобы не повредить их во время механического крепления утеплений (сверление отверстий).
- Во время нанесения и высыхания клеевого раствора поверхность защищать от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Вследствие воздействия солнечных лучей графитовый пенополистирол подвергается быстрому нагреванию, что может привести к деформациям пенополистирольных плит. Поэтому

рекомендуется применять эмульсию BOLIX PTE, ограничивающую абсорбцию теплового излучения термоизоляционным материалом, а тем самым значительно ограничивая термическую деформацию.

- Недопустимым есть приклеивание армирующей сетки без предварительного покрытия термоизоляционных плит клеевым раствором.
- Не следует уменьшать толщину клеевого раствора во время выполнения армированного слоя. Это ведёт к значительному снижению прочности этого слоя.
- Избегать применения очень тонких слоёв клеевого раствора для приклеивания, в результате чего может не быть возможности корректирования мелких неровностей основания и „сгибания” плит или «дабивания» динамическим инструментом.
- Низкая температура, повышенная влажность воздуха, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания и связывания клеевого раствора.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, помня, что после высыхания раствора очистка была бы затруднительной. Поверхность свежо запачканных элементов протереть влажной тряпкой, затвердевшее загрязнение удалить механическим образом.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Продукт щелочной, защищать глаза и кожу. В случае попадания в глаза промыть их обильно водой и обратиться к врачу.

### **НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:**

- Тихоходный смеситель или дрель (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями
- Длинная и короткая тёрки из нержавеющей стали
- Шпатель и кельма из нержавеющей стали
- Ведро
- Тёрка с крупнозернистой наждачной бумагой/тёрка для пенополистирола

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:**

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

**Температура окружающей среды и основания во время нанесения и связывания:**  
от +5°C до +25°C

**Относительная влажность воздуха во время нанесения и связывания:**  
до 80%

**Насыпная плотность:**  
ок. 1,56 г/см<sup>3</sup> (±10%)

**Цвет:**  
серый

**Время расхода приготовленного раствора:**  
≤ 2,0 ч



**BOLIX SA**  
Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel.33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**  
[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](http://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)

# BOLIX US

**Универсальный клеевой раствор с добавкой армирующих микроволокон  
для выполнения армированного слоя (затопления сетки)  
и приклеивания пенополистирольных плит**

**Коэффициент теплопроводности  $\lambda$ :**

$\leq 0,78 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$

**Коэффициент диффузионного сопротивления  $\mu$ :**

$\leq 25$

**Водопоглощаемость через 24ч по ETAG 004:**

$< 400 \text{ g}/\text{m}^2$

**Время высыхания и связывания клеевого раствора после приклеивания термоизоляционных плит/выполнения армированного слоя:**

мин. 48ч

**Упаковки:**

мешок 25 кг

**Количество упаковок на поддоне и вес:**

48 / ок. 1200 кг

**Срок годности к применению:**

12 месяцев от даты производства, указанной на упаковке

## ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

Крепление пенополистирольных

плит:  $\geq 4,0 \text{ kg}/\text{m}^2$

**Выполнение армированного слоя**

**Единичная сетка:**  $\geq 4,0 \text{ kg}/\text{m}^2$

**Двойная армирующая сетка, в том числе с «броневой» сеткой**  $> 4,5 \text{ kg}/\text{m}^2$

В случае монтажа пенополистирольных плит расход клеевого раствора зависит от состояния и ровности основания и процентного покрытия поверхности пенополистирольных плит kleевым раствором.

В случае выполнения армированного слоя расход зависит от количества применённых сеток и толщины армированного слоя.

С целью точного определения расхода продукта рекомендуется проведение проб на данном основании.

## ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых упаковках при температуре от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ . Защищать от сырости. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

## СОСТАВ:

Гидравлические вяжущие, полимеры, мелкозернистые минеральные наполнители, модифицирующие добавки и армирующие микроволокна.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и Правил по технике и безопасности труда. В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



**BOLIX SA**  
Ul. Stolarska 8  
34-300 Żywiec  
Tel.33 475 06 00  
Fax. 33 475 06 12

**Znajdź nas**  
[www.trwaleocieplenie.pl](http://www.trwaleocieplenie.pl)  
[www.facebook.com/bolixsa](http://www.facebook.com/bolixsa)  
[www.bolix.pl](http://www.bolix.pl)

**BOLIX®**