

BOLIX BQB

клеящая расшивочная масса для плиток BOLIX BQS

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- 2в1 – клей и шов в одном продукте
- Высокая эластичность и устойчивость к воздействию термических напряжений
- Высокая устойчивость к:
 - атмосферным факторам
 - УФ-излучению – содержит «УФ абсорберы»
 - обрастанию водорослями и грибами
- Обеспечивает высокую адгезию плиток BOLIX BQS к основанию
- Паропроницаемый
- После схватывания морозостойкий и гидрофобный
- Простая и быстрая обработка

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX BQB – это готовая к применению клеящая расшивочная дисперсионная масса для приклеивания и расшивки плиток BOLIX BQS. Может применяться на поверхности наружных стен зданий, существующих и ново строящихся, утеплённых и не утеплённых, а также внутри помещений.

Основанием для отделки плитками BOLIX BQS может быть:

- армированный слой утеплительных систем наружных стен зданий ETICS, основанных на пенополистирольных плитах EPS, а также плитах из минеральной ваты,
- бетон,
- цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки,
- прочно прикрепленные к основанию или стеллажу гипсокартонные, цементные, цементно-волокнистые и цементно-стружечные плиты
- выравнивающие и клеющие - шпаклёвочные минеральные растворы
- поверхности гладь/шпаклёвки

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Армированный слой

Утепление ETICS, особенно армированный слой в утеплительных системах ETICS должен быть выполнен в соответствии с актуальной Инструкцией по Утеплениям BOLIX IB/01 EPS (система на пенополистирольных плитах EPS) или BOLIX IB/02 MW (система на плитах из минеральной ваты).

Минеральные основания, не утеплённые

Поверхность не утеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от антиадгезионных покрытий таких, как: пыль, жир, битумы, водоросли и другие вещества, снижающие адгезию. Слабые и отслаивающиеся штукатурки и старые малярные покрытия следует удалить. Впитывающие основания, (особенно из газобетона) загрунтовать грунтовочным препаратом BOLIX N. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для затопления сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Более крупные неровности и изъяны поверхности выровнять раствором BOLIX W, а после схватывания целость выровнять указанными выше клеевым или шпаклёвочным растворами.

В случае приклеивания эластичных плиток на поверхности гипсовой штукатурки, на гипсокартонных плитах или на поверхности гипсовой и полимерной гладей основания следует загрунтовать

грунтовочным препаратом BOLIX Ultragrunt, а после его высыхания применить BOLIX OP.

Каждое основание, на котором будут приклеиваться эластичные плитки, необходимо загрунтовать штукатурной грунтовкой BOLIX OP.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт готовый к применению. Непосредственно перед применением всё содержимое упаковки тщательно перемешать тихходным смесителем до получения однородной консистенции. Не рекомендуется слишком долгое перемешивание в связи с возможной аэрацией массы.

Внимание! В летний период допускается разбавление клеящей расшивочной массы чистой водой, до 150 мл/15 кг массы, причём в каждую упаковку добавлять одинаковое количество воды. Кроме воды не добавлять никаких других веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Приготовленную клеящую расшивочную массу BOLIX BQB нанести на основание и тщательно распределить зубчатым полутёрком/шпателем 4x4 мм, под конец растирая массу в направлении перпендикулярном более длинному боку приклеиваемых эластичных плиток. Массу наносить одноразово на такую поверхность, чтобы не допустить до её присыхания перед приклеиванием плитки (поверхность не должна превышать 1м²).

Клеение плиток начинать сверху стены, от углов. Плитки достаточно согнуть в углу соответствующим образом. Слишком острый край угла основания следует заранее шлифовать и тщательно обеспылить. В холодный период года плитки во время загибания должны иметь более высокую температуру, чтобы свести к минимуму возможность образования царапин на плитках.

Вторым вариантом обработки является подрезка плиток. Подрезанные плитки прикладываем друг к другу в углу «на стык», а после вступительного высыхания клеящей – расшивочной массы (мин. 4ч при оптимальных условиях, т.е. т. +23°C и 50% относительной влажности воздуха) образующийся зазор заполнить массой BOLIX BQS Mass цвета облицовки таким образом, чтобы соединение было герметичным для атмосферной воды. Соединение плиток должно быть невидимым на расстоянии нескольких метров.

Отдельные плитки можно подрезать на ожидаемый размер ножницами или надрезать нижнюю поверхность ножом для обоев и ломать.

Плитки приклеивать в горизонтальном положении сверху вниз. Это ограничит возможность появления загрязнения на элементах, расположенных ниже.

На свежее нанесённый клей сразу приложить и равномерно прижать по всей поверхности эластичную плитку BOLIX BQS. Клеящая расшивочная масса должна целиком окружать плитку так, чтобы каждый элемент плотно прилегал к основанию. Одновременно при помощи дистанцирующего элемента с постоянной шириной, равной ширине шва, необходимо установить положение плитки относительно уже приклеенных плиток. Линейный ход горизонтального шва проверять каждые несколько слоёв.

Плитки укладывать по заранее установленному образцу (перемещения относительно друг друга), а ширина шва должна



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX BQB

клеящая расшивочная масса для плиток BOLIX BQS

составлять 10÷12 мм. После приклеивания плиток и до того, как клеящий расшивочный раствор покроется кожей, следует «засклепить» и сформировать швы при помощи плоской, влажной (но не мокрой) кисточки шириной, равной ширине шва. Швы должны быть плотно заполнены, чтобы предотвратить миграцию атмосферной воды под плитки - боковые края плиток должны быть покрыты клеем.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Следует обратить особое внимание, чтобы основание было ровным и старательно подготовленным.
- На свежие цементные и цементно-известковые штукатурки клей наносится по истечению минимум 3-4 недельного периода кондиционирования, а гипсовые штукатурки – минимум после 2 недель созревания.
- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды (особенно на горизонтальных поверхностях), залежалого снега и основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Определить поверхность, предназначенную для выполнения работ, учитывая атмосферные условия, вид основания и исполнительные возможности.
- В случае неправильного приклеивания плитку следует сорвать, собрать со стены клеевую массу, а затем нанести свежую массу BOLIX BQB и приклеить новую плитку. Испорченную плитку выбросить.
- Во время выполнения работ и в течение 3 дней после их окончания защищать поверхность от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, ветра и температур ниже +5°C. Применять защитные сетки для строительных лесов.
- Не допускать загрязнения поверхности плитки. Загрязнение сразу удалить или заменить новой.
- Рекомендуется время от времени проверять состояние покрытия поверхности плитки массой BOLIX BQB, отрывая плитку сразу после её приклеивания.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания клея по сравнению с представленным временем.
- Поверхности, являющиеся отдельной целостью, клеить плитками из одной производственной партии. Отступить от этого правила можно в том случае, если допускаются или даже ожидаются цветовые и/или структурные различия между отдельными плитками. Возможно также усреднение цвета плиток из разных производственных партий до их приклеивания посредством перемешивания требуемого количества плиток.
- Во время работ и после их окончания внутри помещения необходимо его проветривать до исчезновения характерного запаха.
- Следует помнить, чтобы не допустить до образования кожицы на клеящей-расшивочной массе во время приклеивания плиток, так как это может снизить адгезию и в результате привести к отслоению плиток. В случае появления кожицы массу следует удалить и нанести свежую порцию.
- Не наносить массу на плитку, клеящую-расшивочную массу наносить исключительно на основание.

- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, помня, что после высыхания массы очистка была бы затруднительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае попадания продукта в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходный смеситель или дрель (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями.
- Зубчатый полутёр 4x4 мм или зубчатый шпатель 4x4 мм
- Шпатель
- Кисточка (ширина приблизительно к ширине шва)
- Ножницы/нож для обоев
- Угловой профиль/угольник
- Карандаш
- Метр/мера
- Уровень / шнур каменщика / лазер

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые технические данные относятся к температуре +23(±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время применения и схватывания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время применения и схватывания:

до 80%

Объёмная плотность:

ок. 1,75 г/см³

Термостойкость после высыхания клея:

от -35°C до +100°C

Цвет:

4 цвета по Цветовой палитре BOLIX BQS: WHITE, DARK, NATURAL, GREY.

Другие цвета по образцу Заказчика



Толщина слоя клея:

1,5 ÷ 2,5 мм

Коэффициент теплопроводности λ:

≤ 0,70 W/(m*K)

Коэффициент проникания водяного пара по PN-EN 1062-1 (система клей/ шов BOLIX BQB и плитка BOLIX BQS):

≥ 50 г/(m²d)

Категория V2 (15-150 г/(m²d))

Проницаемость воды по PN-EN 1062-1 (система клей/ шов BOLIX

Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX BQB

клеящая расшивочная масса для плиток BOLIX BQS

BQB и плитка BOLIX BQS):

$\leq 0,29 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$

Категория W2 (0,1-0,5 $\text{kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$)

Время высыхания и схватывания после приклеивания плиток:

мин. 4ч (швы и перед заполнением зазоров на соединении плиток)

мин. 3 дня (под плитками)

Упаковки:

ведра: 15 кг

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

ведра 15 кг: 44 / ок. 660 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – дата срока годности указана на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

Расход на ровном основании составляет **ок. 2,4 kg/m^2**

Расход изделия зависит от степени ровности основания и толщины слоя клея. С целью определения точного расхода необходимо выполнить соответствующие пробные испытания на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых упаковках при темп. от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Изделие хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Кварцевый песок, полимерные смолы, минеральные наполнители, пигменты на базе окиси железа, биоцидные и модифицирующие добавки.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу проектировщика и исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и технике применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки проектировщика и исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и безопасности труда. В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl