

BOLIX™ DECO



Декоративная тонкослойная штукатурка с добавкой слюды, имитирующая натуральный камень

следует удалить. Впитывающее основание (особенно из газобетона) загрунтовать грунтовочным препаратом BOLIX N. Небольшие неровности основания выровнять клеевым раствором для втапливания сетки, например, BOLIX U или цементной шпаклёвкой BOLIX SPN (бетонные основания). Большие неровности и изъяны выровнять раствором BOLIX W.

Перед нанесением декоративной штукатурки BOLIX TM DECO основание загрунтовать штукатурной грунтовкой BOLIX OP цвета, подобного цвету штукатурного раствора.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт, готовый к использованию. Перед применением всё содержимое упаковки тщательно перемешать тихоходным смесителем/миксером до получения однородной консистенции. Дальнейшее перемешивание не рекомендуется в связи с возможностью аэрации массы.

Внимание! В летний период допускается разбавление штукатурки чистой водой до 150 мл/25 кг массы, причём в каждую упаковку надо добавить одинаковое количество воды. Кроме воды не добавлять никаких других веществ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Штукатурную массу наносить гладким полутёрком из нержавеющей стали, затем прогладить в одном направлении до получения ровной и гладкой поверхности, не забывая о чистке полутёрка во время работы. Затем круговыми движениями пластиковой тёрки затирать штукатурку до получения однородной фактуры. Второй слой штукатурной массы наносить после того, как высохнет первый, повторяя способ нанесения и затирки.

Общая толщина штукатурного слоя должна составлять ок. 2-3 мм. Можно наносить штукатурную массу одним слоем, но при условии достижения удовлетворительного конечного результата. В связи со способом выведения фактуры и возможностью образования протирок штукатурки рекомендуется выполнять раствор в двух слоях.

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ:

- Штукатурку должен наносить исключительно квалифицированный и опытный работник.
- Не применять на поверхностях, подвергаемых длительному воздействию воды, залегающего снега и на основаниях, не защищённых от капиллярного всасывания.
- Штукатурку наносить на поверхности стен, отделённых разделяющими рейками (дилатационными рейками), с максимальными размерами поля 2,5 x 1,0 м.
- Прежде, чем наносить штукатурный раствор, все элементы, находящиеся вблизи места работ, не предназначенные для оштукатуривания, заслонить и защитить.
- Новые, выполненные цементные и цементно-известковые штукатурки перед нанесением BOLIX TM DECO должны пройти процесс кондиционирования в течение минимум 28 дней.
- Определить поверхность, предназначенную для оштукатуривания, учитывая атмосферные условия, вид основания и исполнительную возможность.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

- Обеспечивает достижение отличных архитектурных эффектов, согласно последним трендам BOLIX DESIGN COLLECTION
- 36 интересных рисунков
- высокая стойкость к:
 - механическим повреждениям,
 - УФ-излучению – содержит УФ абсорберы
- повышенная устойчивость к:
 - прорастанию водорослями и грибами
 - воздействию атмосферных факторов
- является элементом утеплительных систем BOLIX на пенополистирольных плитах EPS,

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX TM DECO – это акриловая штукатурная масса, предназначенная для выполнения вручную защитных и декоративных, тонкослойных штукатурных растворов на наружных стенах существующих и строящихся зданий, а также внутри помещений. Содержит старательно подобранные композиции наполнителей, в том числе слюды и высокого качества акрилового вяжущего, придающие поверхности эффектный и неповторимый характер.

Основания, на которые можно наносить штукатурку:

- утеплительные системы наружных стен зданий ETICS, базированные на пенополистироле,
- минеральные основания, такие как: бетон, цементные и цементно-известковые штукатурки,
- гипсокартонные плиты.

Благодаря свойствам штукатурного раствора и эстетическим эффектам продукт рекомендуется для выполнения фасадов зданий на выделенных поверхностях, отделённых дилатационными рейками, а также деталей и других архитектурных проектов.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Армирующий слой в утеплительных системах ETICS должен быть выполнен в соответствии с актуальной инструкцией по утеплениям BOLIX IB/01/2001.

Поверхность не утеплённых стен должна быть: несущей, ровной, сухой, очищенной от антиадгезионных покрытий таких, как: пыль, жир, битумы, водоросли и другие вещества, снижающие адгезию. Слабую и отслаивающуюся штукатурку, а также малярные покрытия



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX™

BOLIX™ DECO

Декоративная тонкослойная штукатурка с добавкой слюды, имитирующая натуральный камень

- Штукатурную массу наносить на площади, являющиеся отдельной целостью, непрерывным способом, без перерыва в работе, материалом, полученным из одного и того же заказа.
- Во время нанесения и высыхания штукатурной массы поверхности защищать от прямого воздействия солнечных лучей, атмосферных осадков и ветра. Применять защитные сетки на строительных лесах.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания штукатурки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть проточной водой, помня, что после высыхания штукатурки очистка была бы затруднительной.
- Перед сдачей помещение для использования, в котором проводились работы по выполнению декоративной штукатурки, проветривать до исчезновения запаха.
- Начатые упаковки штукатурной массы плотно закрыть, а их содержимое использовать в как можно более короткие сроки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Защищать глаза и кожу. В случае контакта с глазами промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Во время разбрызгивания штукатурной массы применять средства личной защиты, согласно правилам по технике безопасности и охраны труда.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходный смеситель/миксер (400÷500 обор./мин) с чашеобразными лопастями или лопаточным миксером.
- Полутёрки из нержавеющей стали.
- Короткая пластиковая тёрка для выведения фактуры.
- Шпатель из нержавеющей стали.
- Лопатка/мастерок

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические параметры действительны для температуры +23 (±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные параметры могут быть изменены.

Температура окружения и основания во время применения и связывания:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и связывания:

до 80%

Объёмная плотность:

ок. 1,70 кг/дм³

Коэффициент теплопроводности λ:

ок. 0,5 W/(m*K)

Коэффициент диффузионного сопротивления μ:

≤ 240

Зернистость:

до 0,8 мм

Паропроницаемость по PN-EN ISO 7783-2:

категория V2

Абсорбция воды по PN-EN 1062-3:

категория W2

Окраска:

Цветовая палитра BOLIX DECOMIKA: 36 рисунков

Время высыхания штукатурки:

мин. 24ч

Упаковки:

ведра: 25 кг

Количество упаковок на паллете и вес нетто продукта:

ведра 25кг: / кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – срок годности указан на упаковке

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД:

Нанесение	Расход
1 - слойное	2,9-3,5 кг/м ²
2 - слойное	3,5-4,5 кг/м ²

С целью точного определения расхода изделия рекомендуется проведение испытаний на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза. Идеально хранить в местах, недоступных для детей.

СОСТАВ:

Акриловое вяжущее, смесь заполнителей, слюды, модифицирующие и биоцидные добавки.

ЦВЕТ ШТУКАТУРНОЙ ГРУНТОВКИ BOLIX OP:

BOLIX™ DECO	TMD	Цвет BOLIX OP
Endless summer	2	15
Foggy coast	3	21
Old beauty	4	22
Silver quenn	7	24
Green ghost	8	17
Gold spirit	9	29
Milk lake	10	27
Stormy sky	11	26
Dark side	12	26
Electric wine	13	20
Warm cream	15	16
Deep treasure	16	19



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX™ DECO

Декоративная тонкослойная штукатурка с добавкой слюды, имитирующая натуральный камень

Silver sand	17	25
Perfect harmony	20	16
Natural beauty	21	16
Soft grass	22	17
African fruit	23	20
Magic night	24	26
Green vision	25	23
Cold wind	26	21
Exclusive spice	28	7
Grey light	29	21
Golden rain	32	15
Silent lady	33	14
Dark desert	34	14
Dusty rose	35	7
Mineral white	37	27
Soft Pearl	39	18
Tropical wave	41	15
Hypnotic dance	42	3
Sand hill	44	16
Spring break	45	17
Exotic vision	46	3
Cloud of dust	47	16
Bay fog	48	28
Elegant grey	49	24

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и Правил по технике безопасности труда. В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®