

BOLIX Presto Acryl



Акриловая шпаклёвочная масса, готовая к применению в интерьерах

ПРИМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно грунтовать по истечению минимум 3-4 недельного периода кондиционирования, а гипсовые штукатурки – после 2х недель созревания..
- Перед приступлением к работам элементы и пространства, не предназначенные для выполнения глади, следует соответственным образом защитить.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- После окончания работ распечатанную упаковку плотно закрыть, а её содержимое использовать как можно в более короткие сроки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде.
- Не применять на металлических, стеклянных или пластмассовых поверхностях.
- Не применять для соединения гипсокартонных плит.
- Не применять в помещениях, в которых постоянная относительная влажность воздуха превышает 70%. (не касается временной повышенной влажности на кухнях и в ванных комнатах).

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- быстрое, простое нанесение и шлифование
- для ручного или машинного нанесения

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX Presto Acryl предназначена для разглаживания стен и потолков внутри зданий под малярные покрытия и обои. Можно применять на цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурках, а также на гипсокартонных плитах и бетонных основаниях.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, однородным, чистым, без слабо прикреплённых покрытий, жирных пятен и другого загрязнения, свободным от биологической и химической агрессии, а также покрытий, снижающих адгезию (напр. пыль, грязь). Покрытия известковых или клеевых красок удалить. Минеральные основания, покрытые хорошо схваченной оболочкой дисперсионной краски, отшлифовать наждачной бумагой и обеспылить. Неровности порядка 5-15 мм выровнять раствором BOLIX W, а затем всё прошпаклевать BOLIX Presto Acryl. Впитывающие основания загрунтовать препаратом BOLIX UltraGrunt.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит продукт готовый к применению. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки очень тщательно перемешать при помощи тихоходного смесителя с чашеобразными лопастями или лопаточного миксера до получения однородной консистенции. Не следует перемешивать массу слишком энергично или слишком долго, так как это может привести к избыточной аэрации массы. В случае необходимости разбавить небольшим количеством воды – макс. до 500 мл/19 кг продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпаклёвочную массу наносить равномерно тонким слоем при помощи полутёрка из нержавеющей стали или гидродинамического агрегата для глади. Очередной слой глади можно наносить после того, как высохнет предыдущий. Для шлифования высохшей глади можно применить наждачную бумагу, тёрку с сеткой или тёрки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать загрязнений кожи и глаз. В случае загрязнения глаз немедленно промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Во время окраски гидродинамическим агрегатом применять средства личной охраны в соответствии с Правилами по безопасности и охране труда. Не вдыхать распыленный аэрозоль. Работу выполнять без участия в ней посторонних, неуполномоченных лиц.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихоходный смеситель (400-500 obr./min) с чашеобразными лопастями или лопаточный миксер
- полутёрка из нержавеющей стали или гидродинамический агрегат для глади

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеуказанные технические данные относятся к оптимальным условиям, т.е. температуре +23 (±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях эти данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания глади:
от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания глади:
до 70%

Объёмная плотность:
ок. 1,70 кг/дм³

Колористика:
белая

Оптимальная толщина слоя:
1 – 2 мм

Время высыхания одного слоя:
мин. 4 ч.



Masz pytania?
Zadzwoń!
801-650-222
Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA
Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX Presto Acryl

Акриловая шпаклёвочная масса, готовая к применению в интерьерах

Упаковки:

ведро: 19 кг

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

40 / ок. 760 кг

Срок годности к применению:

12 месяцев – дата срока годности указана на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

ок. 1,5 кг/м² на 1 мм толщины нанесённой глади.

Расход зависит от ровности и структуры основания и толщины нанесённой глади. С целью точного определения расхода продукта рекомендуется проведение пробных испытаний на данном основании.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповреждённых, фабрично закрытых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. Защищать от перегрева и промораживания. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Водные полимерные дисперсии, натуральные наполнители и модифицирующие средства.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и Правил по технике и безопасности труда. В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.


Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl