

BOLIX Active Grunt

Кроющая грунтовка



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА:

- снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- укрепляет основание
- повышает эффективность интерьерных красок BOLIX

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

BOLIX Active Grunt предназначена для грунтования стен и потолков внутри помещения перед покраской интерьерными красками BOLIX. Можно применять её для цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных плит и бетонных оснований, бумажных обоев и из стеклянного волокна. Годится также для грунтования небольших каменных, кирпичных, деревянных, а также древоподобных элементов. Кроме того, грунтовку можно применять в качестве препарата, укреплющего основание перед оклейкой обоями, монтажом керамической или каменной облицовки и т.п. Не содержит органических растворителей.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Основание должно быть сухим, однородным, чистым, лишённым слабых покрытий, жирных пятен и другого загрязнения, свободным от биологической и химической агрессии, а также покрытий, снижающих адгезию (например, грязь, пыль). Покрытия известковых или клеевых красок удалить. Небольшие неровности основания (до 5 мм) прошпаклевать готовой гладью BOLIX Presto Acryl или гладью BOLIX SP. В случае более значительных неровностей (5 – 15 мм), выровнять раствором BOLIX W, а затем всё прошпаклевать при помощи BOLIX Presto Acryl lub BOLIX SP. Перед грунтованием обоев следует проверить их адгезию к основанию.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:

Упаковка содержит готовый к применению продукт. Непосредственно перед использованием всё содержимое упаковки очень тщательно перемешать при помощи тихходного смесителя с чашеобразными лопастями или лопаточного миксера до получения однородной консистенции. В случае необходимости разбавить небольшим количеством чистой воды (макс. 5% объёма продукта).

ПРИМЕНЕНИЕ:

Грунтовку наносить в одном слое кистью, валиком или методом механического распыления при помощи гидродинамического агрегата.

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ:

- Обратить особое внимание на то, чтобы основание, предназначенное для грунтования, было ровным и старательно подготовленным.
- Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки грунтовать по истечении минимум 3-4 недельного периода кондиционирования, а гипсовые минимум после 2 недель созревания.
- Гипсовые или акриловые шпаклёвочные глади можно грунтовать после их окончательного высыхания.
- Применяя валик для покраски, препарат распределять вертикальными движениями, а затем горизонтальными, не прижимая его к основанию. Не красить «сухим валиком».
- Во время покраски и после её окончания помещения следует проветривать, одновременно предохраняя их от сквозняков, способствующих слишком быстрому высыханию грунтовки.
- До приступления к малярным работам элементы и площади, не предназначенные для покраски, защитить соответствующим образом, например, бумажной лентой.
- Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие соответствующей циркуляции воздуха продлевают время высыхания грунтовки.
- После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной воде, помня при этом, что после высыхания грунтовки очистка была бы затруднительной.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Избегать загрязнения кожи и глаз. В случае попадания в глаза немедленно промыть их большим количеством проточной воды и обратиться к врачу. Во время покраски при помощи гидродинамического агрегата соблюдать правила по личной безопасности и охране труда (ВНП). Не вдыхать распыленный аэрозоль. Работы выполнять без участия в них посторонних лиц.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- Тихходный смеситель с чашеобразными лопастями или лопаточный миксер (400÷500обор./мин)
- Кисть, валик или гидродинамический агрегат
- Самоприлипающая бумажная лента

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Нижеприведённые данные относятся к температуре +23 (±2)°C и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях представленные данные могут измениться.

Температура окружающей среды и основания во время нанесения и высыхания грунтовки:

от +5°C до +25°C

Относительная влажность воздуха во время нанесения и высыхания грунтовки:

до 80%

Объёмная плотность:

ок. 1,60 кг/дм³

Колористика:

белая (возможна окраска грунта, соответствующая цвету интерьерных красок BOLIX)

Степень блеска:

мат



Masz pytania?

Zadzwoń!
801-650-222

Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas

www.trwaleocieplenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl

BOLIX®

BOLIX Active Grunt

Кроющая грунтовка

Сопротивление мокрому скоблению (по PN-C-81914):

вид II

Сопротивление мокрому скоблению (по PN-EN 13300):

класс 4

Время поверхностного высыхания:

мин. 2ч

Разбавитель:

питьевая вода

Толщина покрытия (PN-EN 1062-1:2005):
ок. 100 μm (мкм)
Содержание LZO:

Лимит содержания LZO (кат.:A/a) – 30г/л (2010г.)

Продукт содержит макс. 30 г/л LZO (VOC).

Упаковки:

ведра: 5 л, 10 л

Количество упаковок на поддоне и вес нетто продукта:

ведра 5 л: 80 / ок. 400 л

ведра 10 л: 44 / ок. 440 л

Срок годности к применению:

12 месяцев – срок годности указан на упаковке

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД:

До $10\text{m}^2/\text{л}$ при однократном нанесении на гладкое, соответственно подготовленное основание. Расход зависит от поглотительной способности и структуры основания и использованного малярного инструмента, поэтому точный расход можно определить на основании проведенного пробного испытания.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в неповрежденных, фабрично закрытых упаковках при темп. от $+5^\circ\text{C}$ до $+25^\circ\text{C}$. Защищать от перегрева и промораживания. Продукт хранить в месте, недоступном для детей.

СОСТАВ:

Акриловые водные дисперсии, модифицирующие средства, минеральные наполнители и пигменты. Не содержит органических растворителей.

BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид его применения и способ использования. BOLIX не несет ответственности за работу Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного мастерства и правил по технике и охране труда (BHP). В случае возникновения сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение.


Masz pytania?

 Zadzwoń!
801-650-222

 Napisz!
serwis@bolix.pl

BOLIX SA

 Ul. Stolarska 8
34-300 Żywiec
Tel. 33 475 06 00
Fax. 33 475 06 12

Znajdź nas
www.trwaleocielenie.pl
www.facebook.com/bolixsa
www.bolix.pl